A77 Caulk & Seal Sealant

SELLAFORT

Traducción exacta al español de la ficha técnica original

Descripción:

A77 Caulk & Seal Sealant es un sellador acrílico para ventanas y puertas. Es un sellador acrílico base agua de un componente que cura formando un caucho flexible y resistente, con buena adherencia a superficies porosas sin necesidad de imprimación. Es adecuado para sellar y rellenar huecos o juntas donde se requieren bajas exigencias de elongación.

Usos principales:

1. Principalmente para sellar huecos o juntas interiores y exteriores, como puertas y marcos de ventanas, muros, alféizares, elementos prefabricados, escaleras, zoclos, láminas de techo corrugadas, chimeneas, tubos de conducción y canaletas de techo.

2. Puede utilizarse en la mayoría de los materiales de construcción, como ladrillo, concreto, trabajos de yeso, fibrocemento, madera, vidrio, azulejos cerámicos, metales, aluminio, zinc y otros.

3. Sellador acrílico para ventanas y puertas.

Características:

1. Sellador acrílico base agua de un componente que cura formando un caucho flexible y resistente, con buena adherencia a superficies porosas sin necesidad de imprimación.

2. Adecuado para sellar y rellenar huecos o juntas donde se requieren bajas exigencias de elongación.

Limitaciones:

1. No es adecuado para sellados permanentemente flexibles, para automóviles o para espacios donde existan condiciones húmedas, por ejemplo: acuarios, cimentaciones y piscinas.

2. No aplicar a temperaturas inferiores a 0 °C.

3. No es apto para inmersión continua en agua.

4. Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos:

1. Las superficies de la junta deben estar limpias y libres de polvo, óxido y grasa. Los sustratos de alquitrán y betún reducen la capacidad de adherencia.

2. Para mejorar la capacidad de adherencia en superficies porosas de alta absorción, como piedra, concreto, fibrocemento y trabajos de yeso, estas superficies deben imprimarse primero con un sellador diluido (1 volumen de sellador acrílico por 3 a 5 volúmenes de agua) hasta que la imprimación se seque por completo.

Vida útil:

El sellador acrílico es sensible a las heladas y debe mantenerse en un envase bien cerrado, en un lugar protegido de la congelación. La vida útil es de aproximadamente 12 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco.

Norma: JC/T 484-2006

Volumen: 300 ml

Datos técnicos:

Los siguientes datos son solo de referencia y no están destinados para ser utilizados en la preparación de especificaciones.

Desempeño	Valor estándar	Valor medido	Método de prueba
Apariencia	Sin granos ni aglomeraciones	Bueno	GB/T13477
Densidad (g/cm3)	/	1.6	GB/T13477
Extrusión (ml/min)	>100	110	GB/T13477
Tiempo libre de piel (min)	/	10	GB/T13477
Tasa de recuperación elástica (%)	<40	18	GB/T13477
Resistencia a la fluidez (mm)	<=3	0	GB/T13477
Elongación a la rotura (%)	>100	190	GB/T13477
Elongación y adhesión (MPa)	0.02~0.15	0.15	GB/T13477
Estabilidad en almacenamiento a baja temperatura	Sin apelmazamiento ni separación	/	GB/T13477
Resistencia inicial al agua	Sin aspecto turbio	Sin aspecto turbio	GB/T13477
Contaminación	No	No	GB/T13477
Almacenamiento		12 meses	